

# ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ JETAPRO ПО ОБЪЁМУ И ВЕСУ

ГРУНТЫ  
ЛАКИ



Наименование материала		Плотность, г/см <sup>3</sup>	По объёму (в частях)	По весу (в граммах)
<b>ГРУНТЫ ИЗОЛЯТОРЫ / ГРУНТЫ НАПОЛНИТЕЛИ</b>				
5550	Грунт-изолятор кислотный 1:1 JETAPRO, цвет: жёлтый	0,90	1	100
5550 HRD	Отвердитель для грунта-изолятора кислотного 5550 JETAPRO	0,83	1	92
5551 grey	Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETAPRO, акриловый, цвет: серый.	1,418	3	100
5551white	Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETAPRO, акриловый, цвет: белый.	1,418		
5551 black	Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETAPRO, акриловый, цвет: чёрный.	1,38		
5551 HRD	Отвердитель для грунта мокрый-по-мокрому 5551 JETAPRO	0,969	1	22,5
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 35%	до 22
5552	Грунт-изолятор эпоксидный 4:1 JETAPRO, цвет: серый	1,50	4	100
5552 HRD	Отвердитель для грунта-изолятора эпоксидного 5552 JETAPRO	0,91	1	15
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 30%	до 17
5553 grey	Грунт-наполнитель 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: серый	1,692	4	100
5553 white	Грунт-наполнитель 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: белый	1,668		
5553 black	Грунт-наполнитель 4:1 JETAPRO, акриловый, цвет: черный	1,632		
5553 HRD	Отвердитель для грунта-наполнителя 5553 JETAPRO	0,96	1	14
5561	Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 25%	до 13
5554	Грунт адгезионный 1K JETAPRO для пластика	0,885		

5651 grey	<b>Грунт-наполнитель Optimal 5:1 JETALIGHT</b> , акриловый, цвет: серый	1,55	5	100
5651white	<b>Грунт-наполнитель Optimal 5:1 JETALIGHT</b> , акриловый, цвет: белый	1,58		
5651 black	<b>Грунт-наполнитель Optimal 5:1 JETALIGHT</b> , акриловый, цвет: черный	1,54		
5651 HRD	<b>Отвердитель</b> для грунта-наполнителя Optimal 5651 JETALIGHT	0,98	1	13
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 30%	до 17
5751	<b>Грунт-наполнитель Express 4:1 JETAPRO</b> , акриловый, цвет: серый	1,62	4	100
5751 HRD	<b>Отвердитель</b> для грунта-наполнителя Express 5751 JETAPRO	0,9	1	14
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	до 25%	до 14
<b>Л А К И</b>				
5513 HS	<b>Лак New Formula 2:1 HS JETAPRO</b>	0,97	2	100
5513 HRD HS	<b>Отвердитель</b> для лака New Formula 5513 JETAPRO	0,973	1	50
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0
5514 MS	<b>Лак New Formula 2:1 MS JETAPRO</b>	0,95	2	100
5514 HRD MS	<b>Отвердитель</b> для лака New Formula 5514 JETAPRO	0,96	1	50
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0-10%	0-9
5611 HS	<b>Лак 2:1 HS JETALIGHT</b>	0,98	2	100
5611 HRD HS	<b>Отвердитель</b> для лака 5611 JETALIGHT	0,97	1	50
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	5-10%	4,5-9
5612 MS	<b>Лак Optimal 2:1 MS JETALIGHT</b>	0,97	2	100
5612 HRD MS	<b>Отвердитель</b> для лака Optimal 5612 JETALIGHT	0,96	1	50
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0
5613 HS	<b>Лак Express 4:1 HS JETAPRO</b>	0,92	4	100
5613 HRD HS	<b>Отвердитель</b> для лака Express 5613 JETAPRO	1,018	1	28
5561	<b>Разбавитель</b> New Formula JETAPRO, для акриловых материалов	0,88	0	0