

Техническая информация

ЛАК АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ 2К ЖЕТА HS

ПРОДУКТ

Лак акриловый бесцветный HS
Отвердитель для лака HS
Разбавитель для акриловых продуктов Jeta

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Быстросохнущий бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих компонентов (HS). Создает твердое, стойкое к царапинам покрытие с хорошим блеском. Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействиям, а так же к УФ излучению. Подходит для полного и локального ремонта автомобиля.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOС для смеси = 540 [г/л], для вязкости 15 сек, DIN 4 при 20°C
Этот продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат.В/5) определяет допустимое значение части летучих компонентов на уровне 840 [г/л] в готовом к использованию продукте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Лак можно наносить на:
- базовое покрытие, металлики,
- старое лаковое покрытие в хорошем состоянии








Слой старой краски должен быть хорошо просушен, прошлифован и обработан обезжиривателем.

Шлифовка:
- абразивный войлок с матирующей пастой
- абразивы Р600-800 (с водой),
- абразивы Р360-400 (на сухую с машинкой).

РАСХОД ПРОДУКТА

1 литр смеси позволяет получить 5 - 6 м² сухого слоя толщиной 50µm.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

НАНЕСЕНИЕ		
	Назначение Финишное защитное покрытие кузова автомобилей. Нанесение краскораспылителем	
	Пропорции смешивания компонентов По объёму	
	Акриловый лак	100
	Отвердитель для лака	50
	Разбавитель	0-10%
Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых продуктов.		
	Вязкость рабочей смеси 16÷18s, DIN 4/20°C	
	Жизнеспособность смеси 3 - 4 часа при 20°C	
	Краскораспылитель Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: HVLP – согласно производителя оборудования Стандартный – 3 -4 бар	
	Количество слоев 1,5-2 слоя	
	Толщина сухого покрытия - 45-50 µm	
	Время испарения	
	- межслойная выдержка -выдержка перед сушкой	5-10 минут Мин15 минут
	Сушка при 20°C:	Сушки при 60°C:
	От пыли: 15-20 мин Монтажная: 12-16 часов	От пыли: 10 - 15 мин Монтажная: 40-50 мин
	При температуре ниже 20°C время высыхания значительно увеличивается	

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

ПОЛИРОВКА

Лак обеспечивает идеальный внешний вид покрытия. При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом P1500-2000. Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через сутки после высушивания поверхности в ОСК.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктами 2К обязательно использовать исправные средства личной защиты. Необходимо защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Инструменты необходимо вымыть сразу после нанесения продукта.
- **Запрещено превышать рекомендованные пропорции отвердителя!**

Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно паспорту безопасности химического вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!

Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Лак акриловый бесцветный HS - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке..

Отвердитель для лака HS – 9 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.